



Lakier nadający efekt IRON MICA antyczne żelazo 400 ml (V400MIC)

LAKIER NADAJĄCY EFEKT IRON MICA/ANTYCZNE ŻELAZO - Unikalna antyczna farba żelazna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Długotrwała ochrona przed korozją i działaniem atmosferycznym, brak ołowiu lub chromu. Specjalna receptura i możliwość zastosowania dużej grubości pozwala uzyskać doskonałą ochronę w czasie. Nadaje się do malowania ogrodzeń, balustrad, krat, wyrobów metalowych, rur itp.



Produkt objęty dyrektywą LZO.
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l
Rzeczywista maksymalna zawartość: 640 g/l

Powierzchnie do aplikacji: metal, aluminium, stal, szkło i plastik.


Specyfikacje Techniczne:

Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Cechy chemiczne	Bardzo szybko schnące farby akrylowe
Kolory	Różne
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Temperatura zapłonu	Poniżej 0° C
Napisy na puszcze	Kod kreskowy, data produkcji, nazwa produktu
Ciśnienie w 20°C	5,5 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Lepkość	Od 10" do 13"
Sucha pozostałość w puszcze	45%
Granulacja	0-2 mikrometrów
Połysk	5 - 10 Połysk (Kąt połysku 60°)
Grubość 1	13-24 mikrometry
Grubość 3	36-54 mikrometry
Odporność termiczna	-10°C / +130°C (chwilowa 150° C)
Czas wysychania t=20°:	Powierzchnia 10 min
	Na dotyk 15 min
	Całkowicie 22 godziny
Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane	
Oznaczenie odnośnie do koloru	

Wskazówki dotyczące użytkowania: Produkt nakładać w temperaturze min 20°C – max 30°C. Dokładnie oczyścić powierzchnię poddawaną obróbce, powierzchnia musi być całkowicie sucha.
Uwaga: Wysoka lepkość produktu.


INSTRUKCJE:

1. Otworzyć nakładkę:
Złamać 3 klipsy i otworzyć.



Break three safety seals clips to open the cap.

3. Rozpolic produkt:



Dozowanie: linearne

Dozowana ilość: niska/średnia

Rodzaj dozowania: średni stożek

Rodzaj rozpylania: nebulizowany

2. Wstrząsać przez około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszkki nie będą poruszały się płynnie. Zalecane jest ,aby potrząsać puszkę podczas użytkowania



4. Zalecenia:

- Nałożyć pierwszą warstwę w celu poprawy zasięgu i przyczepności, w celu zmniejszenia możliwości upuszczenia. Nanosić z odległości ok. 20 cm.
- Po kilku minutach nanieść drugą oraz trzecią.
- Pozostawić do wyschnięcia.
- Po użyciu, zalecane jest psiknięcie sprayem 2,3 razy by uniknąć zatkania zaworu.
- Po 24h, (powierzchnia) produkt jest gotowy do dalszego użytku.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

H222
H229
H319
H336
H315

Skrajnie łatwopalny aerosol.
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa drażniąco na skórę.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU